



품질검사 성적서

접수번호: PA20000023

시료명(생산국) : 완충재 (제품명:GEUMSUNG EPS TOP BOARD-30 SYSTEM)	대한민국	시료규격 : 30mm
시료채취장소 : 공장내		접수번호 : PA20000023
성과이용목적 : 품질확인용		접수일자 : 2020년 02월 17일
공사명 :		채취일자 :
발주자 :		시료 채취자 : 품질관리 김재문
시공자 :		채취 입회자 :
의뢰인 : 주식회사 금성케미칼 김재문		재고량 :
국가중요시설여부: 해당사항 없음		생산업체 : 주식회사 금성케미칼

귀하가 품질시험·검사 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

연 번	시험·검사종목	시험·검사방법	시험·검사결과		책임기술자			시험검사자	
					자격종목 및 번호	성명	서명	성명	서명
1	밀도	KS M ISO 845 (형상:완제품)	(EPS) 13.2	kg/m ³	화공기사(95202060058Y)	서은주		이재석	이재석
2	흡수량	KS M ISO 4898 (형상:평판)	1.4	%					
3	가열후 치수안정성	KS M ISO 4898 (형상:완제품)	(길이) -0.4	%					
			(나비) -0.4	%					
			(높이) -2.6	%					
4	동탄성계수	KS F 2868(형상:완제품)	20.8	MN/m ²					
5	가열후 동탄성계수		16.7	MN/m ²					
6	열전도율	KS L 9016(형상:평판)	0.032	W/(mK)					
7	손실계수	KS F 2868(형상:완제품)	0.1						
8	가열후 손실계수		0.1						
9	잔류변형량	KS F 2873(형상:완제품)	2.1	mm					



품질검사 성적서

접수번호 : PA20000023

이 시험·검사결과는 당초 의뢰시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2020년 02월 27일

한국토지주택공사



전화번호 : (042)866-8725(토목), 8729(건축) / Fax.(042)866-8716
주소 : 우34047 대전시 유성구 엑스포로 539번길 99

비고

1. 국가중요시설 여부는 “국가중요시설(시설명)” 로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.